



2012000596M



检测
CNAS L0230

No: BETC-HJ-2013-P-579 (B)

检测 报告

TEST REPORT

样品名称: 智选负离子五合一纯环保内墙漆
 委托单位: 威士伯涂料(广东)有限公司
 检测类别: 抽 样

国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)

CHINA NATIONAL CENTER FOR TEST OF CHEMICAL BUILDING MATERIALS

二〇一三年十二月十八日



国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)

检测 报 告

№: BETC-HJ-2013-P-579 (B)

第 1 页 共 2 页

样品名称	智选负离子五合一纯环保内墙漆	样品编号	HJ-2013-P-579
委托单位	威士伯涂料(广东)有限公司	商 标	华 润
受检单位	威士伯涂料(广东)有限公司	检测类别	抽 样
生产厂家	威士伯涂料(广东)有限公司	样品数量	2 kg
抽样单位	国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)	抽样日期	2013.11.15
抽样地点	公司仓库	抽 样 人	张晋、吴远辉
抽样基数	920 kg	产品批号	00381156
检测依据	《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008)		
检测项目	挥发性有机化合物、4 种苯系物总和、游离甲醛、可溶性重金属。		
检测结论	<p>经检测该产品达到《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008)水性墙面涂料的技术指标要求。</p> <p>(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检测测试专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2013 年 12 月 18 日</p>		
备注	检测用主要仪器：卡尔菲休滴定仪、鼓风干燥箱、气相色谱质谱联用仪、原子吸收光谱仪等。		

批 准：

审 核：

主 检：

国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)


检测 报 告

№: BETC-HJ-2013-P-579 (B)


第 2 页 共 2 页

样品名称	智选负离子五合一纯环保内墙漆		样品编号	HJ-2013-P-579	
检测环境	室温:23±2℃; 相对湿度:50±5%		报告日期	2013.12.18	
序号	检测项目	技术指标 (水性墙面涂料)	检测结果	单项评定	
1	挥发性有机化合物, g/L	≤120	未检出	合格	
2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯 总和, mg/kg	≤300	未检出	合格	
3	游离甲醛, mg/kg	≤100	未检出	合格	
4	可溶性重金属, mg/kg	铅(Pb)	≤90	未检出	合格
		镉(Cd)	≤75	未检出	合格
		铬(Cr)	≤60	未检出	合格
		汞(Hg)	≤60	0.03	合格
	以下空白				
备注	1. 水性墙面涂料 VOC 测试方法检出限: 2 g/L。 2. 测试方法检出限 4 种苯系物总和: 50 mg/kg。 3. 游离甲醛测试方法检出限: 5 mg/kg。 4. “未检出”表示检测结果小于检出限。				

批准:



审核:



主检:

